

**1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE**

- ❖ lac transparent pe baza de rasina alchidica, utilizat pentru interior si exterior;
- ❖ aspect lichid omogen;
- ❖ utilizat pentru lacuirea de protectie a suprafetelor de fatade placate cu piatra naturala si caramida aparenta, avand rezistenta la intemperii si variatii de temperatura.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ buna aderenta la suport, randament bun la aplicare, rezistent la intemperii si la actiunea apei.

3. CARACTERISTICII TEHNICE

| | |
|--|--|
| Aspect produs: | lichid omogen fara impuritati mecanice |
| Densitate | 0.92 ± 0,02 |
| Continut de substanta nevolatila | 55 ± 2 |
| Timp de scurgere (cupa DIN Ø4mm, 20 °C) | 60 - 100 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Suportul trebuie sa fie rezistent, curat si uscat (umiditatea sub 4 %). Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

5. MOD DE APLICARE

- ❖ materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less in 1-2 straturi in functie de porozitatea suportului. In cazul pulverizariei air-less se recomanda duza 0,279 mm, presiunea de 160 – 180 bari. In cazul pulverizariei la presiune inalta se recomanda duza de 1.5 mm, presiunea de 3.5 bari;
- ❖ pentru suprafetele aflate sub actiuna puternica a intemperiilor se recomanda aplicarea a inca unui strat de lac ;
- ❖ curatirea uneletelor de lucru se face cu diluant pentru vopsele si lacuri alchidice imediat dupa intrebuintare.

6. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

- ❖ cca. 80 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. TEMP DE USCARE

La 20 °C si 65% umiditate relativa a aerului: 12 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditatii mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. AMBALARE

Recipienti din metal de 0.75 l, 2.5 l si 10 l inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. DEPOZITARE

La loc uscat la temperaturi cuprinse intre + 5° C si +30°C.

10. MASURI DE PROTECTIA MUNCII:

- ❖ produsul contine elemente inflamabile si volatile;
- ❖ la punerea in opera si depozitare trebuie luate masurile de protectie muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi
- ❖ se interzice contactul cu pielea;
- ❖ dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun.
- ❖ in cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice;
- ❖ fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile de canalizare.

11. TERMENUL DE VALABILITATE

3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

12. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.
Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

13. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:cat A/e: 400(2010)

COV Produs,max g/l: 400 produs in stare gata de utilizare.